

Easy Rhombus® Blackline - Qualitätsbeschreibung

	Merkmale	A-Sortierung	B-Sortierung
Äste	festverwachsene gesunde Äste	zulässig bis max. 30 mm Ø	zulässig
	schwarze, schwarzumrandete, mindestens einseitig festverwachsene Äste	zulässig bis max. 20 mm Ø	zulässig
	Punktäste	dürfen in beliebiger Anzahl vorkommen	
	ausgefallene und stark angeschlagene Äste	bis max. 5 mm Ø	zulässig bis 20 mm Ø
Risse	durchgehende Risse	nicht zulässig	zulässig in Faserrichtung mit max. 300 mm Länge
	Haar- und Endrisse	Endrisse mit einer Länge bis zum Maß der Brettbreite sowie Haarrisse sind gestattet	
	Astrisse	zulässig durch Trocknung verursachte mit 1 mm Breite	zulässig
Harzgallen	mit Fläche bis 2,5 cm²	zulässig 2 Stk. auf 1,5 lfd. m	zulässig
Kernröhre		zulässig sind leichte Kernröhre auf maximal 1/3 Brettlänge bei max. 10% der Stückzahl	zulässig
Andere Holzfehler	Bläue, Fäule	nicht zulässig	zulässig
	Verfärbungen	zulässig bis zu einer Fläche von 10% der Sichtseite bei maximal 10% der Stückzahl	zulässig bis zu einer Fläche von 40% der Sichtseite
	Druckholz, Buchs, Rindeneinschluss	nicht zulässig	in geringem Umfang zulässig
	Baumkante	nicht zulässig	zulässig auf der Rückseite bis 300 mm Länge
Bearbeitung	Hobelqualität	auf der Sichtseite sauber gehobelt, vereinzelte raue Stellen und kleine Hobelfehler sind gestattet. Rückseite bestmöglich gehobelt - teilweise nur egalisiert	

Die Sortierungskriterien gelten für alle Easy Rhombus® Blackline Produkte.

Die Sortierung entspricht einer marktüblichen A/B Qualität und beinhaltet:

ca. 70 % A-Sortierung und ca. 30 % B-Sortierung aus o.a. Tabelle

Grundsätzlich gelten diese Sortierungsvorschriften für 95% der Lieferung, d.h., es dürfen maximal 5% der Stückzahl eine geringere Qualität aufweisen. Wir empfehlen, einen Verschnitt von 5-10 cm pro Profil aufgrund auftretender Endrisse einzukalkulieren. Die Ware wird mit einer Holzfeuchte von 16-20 % (+/- 2%) für den Einsatz im Außenbereich ausgeliefert. Bei der 96 mm Profilhöhe ist ein Quell- und Schwindverhalten von bis zu 3 mm durch unterschiedliche Witterungsverhältnisse normal. Wir empfehlen daher bei der Montage die Easy Rhombus Montagezange. Die Profile können so optimal ausgerichtet und fixiert werden, um Verwindungen nach der Montage auszuschließen.

Offene Mängel (Qualität/Beschädigungen) müssen umgehend reklamiert und mit Fotos dokumentiert werden.

Reklamationen offener Mängel von bereits verarbeiteter Ware werden nicht akzeptiert.

Thermoholzprodukte müssen beim Transport und der Verarbeitung sehr vorsichtig und schonend manipuliert werden. Schäden/Mängel am Holz müssen umgehend dokumentiert und mitgeteilt werden.

Produkttechnische Änderungen vorbehalten!